

<b>Product</b>	<b>Bound Styrene (%)</b>	<b>Viscosity (ML 1+4 at 100°C)</b>	<b>Extender Oil</b>
SBR 1500	23,5	52	
SBR 1500 NF	23,5	52	
SBR 1502 G	23,5	50	
SBR 1502	23,5	52	
SBR 1507 L	23,5	30	
SBR 1507	23,5	35	
SBR 1712	23,5	49	37,5 - HI/AR
SBR 1712 G	23,5	52	37,5 - HI/AR
SBR 1721	40	54	37,5 - HI/AR
SBR 1723	23,5	49	37,5 - TDAE
SBR 1739	40	54	37,5 - TDAE
SBR 1778 K	23,5	46	37,5 - naphtenic
SBR 1745 T	45	70	37,5 - TDAE
SBR 1783	23,5	49	RAE - 37,5
SBR 1789	40,0	54	RAE - 37,5
SBR 1793	23,5	49	T-RAE—37,5