| Grade | Softening Point [°C] (ASTM 28) | Color G# (ASTM D1544) | M.Viscosity 175°C MPas (ASTM D3236) | Application |
|---|---|---|---|---|
| C5 CL100 | 95-105 | Max 4# | Max 750 | Road Marking |
| C5 CL1102 | 95-105 | Max 5# | Max 250 | Road Marking |
| C5 CL1104 | 95-105 | Max 3# | Max 650 | HMA |
| CL6100 | 95-105 | Max 4# | Max 650 | HMA, PSA |
| C5 CL6200 | 92-98 | Max 3# | Max 350 | PSA tape |
| C5/C9 HB1300 | 90-96 | Max 3# | Max 350 | PSA tape |
| C5/C9 HA1090 | 95-105 | 3-5# | Max 90 | HMA GLUE&PSA |
| C5/C9 HA1110 | 105-115 | 3-5# | Max 120 | HMA GLUE&PSA |
| C5/C9 HA1115 | 110-120 | 3-5# | Max 130 | HMA GLUE&PSA |
| C5/C9 HA1120 | 120-126 | 3-5# | Max 150 | HMA GLUE&PSA |