| Parametro | ASTM Methodi di test | N-115 | N-121 | N-134 | N-220 | N-234 | N-326 | N-330 | N-339 | N-347 | N-375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Assorbimento d´olio** (ml/100g) | D 2414 | 113 | 131 | 127 | 114 | 125 | 72 | 102 | 120 | 124 | 114 |
| **N° Iodio** (mg/g) | D 1510 | 160 | 121 | 142 | 121 | 120 | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 |
| **Ceneri** (% max.) | D 1506 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **Residuo al setaccio 325 mesh** (ppm max.) | D 1514 | 500 | 250 | 250 | 250 | 200 | 350 | 200 | 500 | 200 | 250 |
| **Superficie specifica** ($m^2/g$) | D 6556 | 137 | 122 | 143 | 119 | 119 | 78 | 82 | 90 | 85 | 93 |
| **Forma fisica** | - | Microgranuli neri | Microgranuli neri | Microgranuli neri | Microgranuli neri | Microgranuli neri | Microgranuli neri | Microgranuli neri | Microgranuli neri | Microgranuli neri | Microgranuli neri |