

Grado	Stirene (%)	Viscosità (ML 1+4 at 100°C)	Contenuto di olio phr
SBR 1500	23,5	52	
SBR 1500 NF	23,5	52	
SBR 1500 S	23,5	52	
SBR 1502 LL	23,5	44	
SBR 1502 G	23,5	50	
SBR 1502	23,5	52	
SBR 1507 L	23,5	30	
SBR 1507	23,5	35	
SBR 1507 H	23,5	40	
SBR 1712 C	23,5	46	37,5 - HI/AR
SBR 1712	23,5	49	37,5 - HI/AR
SBR 1712 P	23,5	52	37,5 - paraffinico
SBR 1712 H	23,5	53	37,5 - HI/AR
SBR 1721	40	54	37,5 - HI/AR
SBR 1723	23,5	49	37,5 - TDAE
SBR 1739	40	54	37,5 - TDAE
SBR 1778 K	23,5	46	37,5 - naftenico