

Nome	Nautra	Viscosità brok. Cps (20°C)	Cont. in solido [%]	Ph
DELMA-VIL DL	Omopolimero aceto vinilico modificato, plastificato esternamente	18000-24000	49-51	6-8
DELMA-VIL 60	Omopolimero aceto vinilico modificato, stabilizzato con alcol polivinilico (esente solventi e ftalati)	48000-68000	59-61	4-5
DELMA-VIL 50	Omopolimero aceto vinilico stabilizzato con alcol polivinilico (esente solventi e ftalati)	45000-60000	49-51	4-5