

Grado Prodotto	Velocità di cristallizzazione	Viscosità (ML 1+4 a 100°C)	Applicazioni tipiche/Proprietà
DENKA A-30	Veloce	20±3 (a)	Adesivi spray
DENKA A-70	Veloce	40±3 (a)	Scopi generici che richiedono bassa viscosità
DENKA A-90	Veloce	48±4 (a)	Scopi generici
DENKA A-100	Veloce	57±4 (a)	Scopi generici
DENKA A-120	Veloce	67±5 (a)	Alta viscosità
DENKA A-400	Veloce	500-1500 (b)	Estremamente alta viscosità
DENKA TA-85	Veloce	44±5 (a)	Prodotto stabilizzato al Tiurame
DENKA M-120	Media	900 (c)	Da utilizzare insieme ai gradi A e TA
DENKA M-130 L	Media	1000-1500 (c)	Da utilizzare insieme ai gradi A e TA
DENKA M 130 H	Media	1510-2700 (c)	Come M-130L quando richiesta alta viscosita