

LUBRIZOL PEARLBOND™	MFI (ISO 1133) (g/10min.)	Viscosità a 160°C (ISO 1133) Pas	Range di fusione (MQSA 70 A) °C	Termoplasticità (MQSA 68 A)	Cristallizzazione (MQSA 12 B)
ECO D590	30-60 (1)	930	80-85	Molto alta	Estremamente veloce
100	15-30 (1)	700	64-68	Molto alta	Molto veloce
101	30-60 (1)	380	63-67	Molto alta	Molto veloce
103	60-100 (1)	190	60-64	Molto alta	Molto veloce
104	4-10 (1)	2950	110-130	Alta	Veloce
106	10-30 (1)	1150	85-110	Molto alta	Veloce
120	15-30 (2)	550	62-66	Molto alta	
121	30-60 (1)	380	63-67	Molto alta	Estremamente veloce
122	105-160 (2)	2200	65-69	Molto alta	Estremamente veloce
123	60-100 (1)	180	60-64	Molto alta	Estremamente veloce
180	10-30 (1)	620	65-71	Molto alta	Molto veloce
125/H	35-55 (3)	890	130-140*	-	-
12 C 75	15-40 (4)	1050	125-135*	-	-