

Parametro	ASTM Methodi di test	N-539	N-550	N-650	N-660	N-772
Assorbimento d'olio (ml/100g)	D 2414	111	121	122	90	65
N° Iodio (mg/g)	D 1510	43	43	36	36	30
Ceneri (% max.)	D 1506	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Residuo al setaccio 325 mesh (ppm max.)	D 1514	100	200	250	250	500
Superficie specifica (m ² /g)	D 6556	38	40	36	35	32
Forma fisica	-	Microgranuli neri	Microgranuli neri	Microgranuli neri	Microgranuli neri	Microgranuli neri