

Parametro	ASTM Methodi di test	N-539	N-550	N-650	N-660	N-772
<b>Assorbimento d'olio</b> (ml/100g)	D 2414	111	121	122	90	65
<b>N° Iodio</b> (mg/g)	D 1510	43	43	36	36	30
<b>Ceneri</b> (% max.)	D 1506	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Residuo al setaccio 325 mesh</b> (ppm max.)	D 1514	100	200	250	250	500
<b>Superficie specifica</b> (m <sup>2</sup> /g)	D 6556	38	40	36	35	32
<b>Forma fisica</b>	-	Microgranuli neri	Microgranuli neri	Microgranuli neri	Microgranuli neri	Microgranuli neri