

Parametro	ASTM Methodi di test	N-550 LG	N-650 LG
Assorbimento d'olio (ml/100g)	D 2414	121	122
N° Iodio (mg/g)	D 1510	43	36
Ceneri (% max.)	D 1506	0,5	0,5
Residuo al setaccio 325 mesh (ppm max.)	D 1514	20	20
Superficie specifica (m ² /g)	D 6556	40	36
Forma fisica	-	Microgranuli neri	Microgranuli neri